

Горбыль хвойный

Требования по ОСТ 13-28-74

№	Показатель, признак	Требование
1	Порода древесины	сосна, ель, пихта, кедр, лиственница
2	Длина, м	1,0 и более
3	Наименьшие размеры в любом сечении, мм: ширина на внутренней пласти	80
	толщина на середине ширины	15
4	Сучки загнившие, гнилые и табачные: размер, проценты ширины пропиленной пласти	33
	количество на 1 м длины, шт.	2
5	Наружная трухлявая гниль	не допускается
6	Заболонная гниль, площадь пятен и полос, проценты площади пласти	33
7	Червоточина глубокая и неглубокая, количество отверстий на 1 м длины	6
8	Торцовые сквозные трещины, длина, проценты от длины горбыля	33
9	Механические повреждения: на пропиленной пласти	не допускаются
	глубина на горбыльной поверхности, проценты толщины в месте повреждения	25
10	Скос пропила, отклонений от перпендикулярности торца, проценты от ширины горбыля	15
11	Коэффициенты для перевода складочного объема горбыля в плотным, м ³ /м ³ , длиной до 2 м / длиной более 2 м: неокоренный: при толщине: 15 - 29 см	0,45 / 0,40
	30 - 39 см	0,50 / 0,45
	40 см и более	0,55 / 0,50
	несортированный по толщине	0,48 / 0,43
	окоренный: при толщине: 15 - 29 см	0,54 / 0,48
	30 - 39 см	0,58 - 0,52
	40 см и более	0,61 / 0,55
	несортированный по толщине	0,56 / 0,50